

WYROL

Additivo concentrato per laminazione dell'alluminio

Descrizione Prodotto

I prodotti della serie WYROL sono una gamma di additivi liquidi concentrati per l'ottimizzazione delle caratteristiche di attrito degli oli per la laminazione dell'alluminio a freddo, i lubrificanti della serie SOMENTOR. Essi sono progettati e resi disponibili per permettere l'ottimizzazione delle operazioni di laminazione dell'alluminio in modo da raggiungere il grado di finitura superficiale e di qualità del laminato richiesto.

WYROL 2 è un inibitore di ossidazione concentrato, usato per prolungare il tempo di vita della carica.

WYROL 4 ed 8 sono ciascuno un compromesso tra un additivo miglioratore della lubricità con una piccola quantità di antiossidante. Questi prodotti sono usati per ottimizzare l'olio da laminazione in termini di caratteristiche di controllo dell'attrito. Essi permettono inoltre agli operatori di ottimizzare la formulazione per incontrare le condizioni prevalenti in uno specifico laminatoio.

WYROL 10, 12 e 15 consistono in una combinazione di diversi additivi untuosanti che, insieme ad un inibitore di ossidazione, aiutano nel fornire ottimali caratteristiche di attrito ad una vasta gamma di laminatoi a freddo in diverse condizioni.

WYROL 2, 4, 6, 8, 10 e 12 incontrano le norme FDA CFR 178.3910.

Prerogative e Benefici

I prodotti WYROL garantiscono un alto grado di flessibilità ai clienti per bilanciare le caratteristiche dell'olio da laminazione ed assicurare le prestazioni ottimali del proprio laminatoio. Questo porta ad aumentare la produttività mediante una migliore qualità del manufatto diminuendo gli scarti.

I prodotti della serie WYROL offrono i seguenti benefici:

- Migliore qualità e finitura del prodotto finito con aumento della produttività
- Possono aumentare significativamente la vita della carica dell'olio di laminazione
- Migliora la qualità del prodotto finito
- Riduce a quantità di prodotto di rigetto

Applicazioni

- Additivi concentrati per ottimizzare la durata della carica di olio da laminazione e migliorare le prestazioni nelle applicazioni della laminazione dell'alluminio a freddo



Specifiche a Approvazioni

Wyrol meets or exceeds the following industry specifications	2	4	6	8	10	12	15
FDA CFR 178.3910	X	X	X	X	X	X	

Caratteristiche Tipiche

Wyrol	2	4	6	8	10	12	15
Aspetto, visivo	Chiaro e brillante	Chiaro e brillante	Chiaro e brillante	Chiaro e brillante	Chiaro e brillante	Chiaro e brillante	Chiaro e brillante
Densità @ 15 °C, kg/m3, ASTM D 4052	830	795	858	830	840	835	846
Viscosità Cinematica a 40°C, mm2/s, ISO 3104	2.2	2.5	2.3	8.0	2.8	8.2	8.7
Punto di Scorrimento, °C, ISO 3016	+18	+24	-3	+18	+6	+18	+9
Punto di infiammabilità , PM, °C, ISO 2719	93	93	111	110	80	105	154
Ceneri, % peso, ISO 6245	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	-
Numero di Neutralizzazione, mgKOH/g, ISO 6618	<0.3	55	<0.2	<0.1	<0.5	<0.1	<0.85

Salute a Sicurezza

Sulla base delle informazioni disponibili non ci si attende che questo prodotto possa produrre effetti dannosi per la salute quando utilizzato nelle applicazioni previste e seguendo le raccomandazioni provviste nella scheda di sicurezza. La scheda di sicurezza è disponibile tramite il customer service. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi diversi da quelli per i quali è stato progettato. Al momento dello scarico assicurarsi di non danneggiare l'ambiente, smaltire il prodotto in accordo alla normativa vigente.

Il logo Mobil, il disegno del Pegasus ed il nome Wyrol sono marchi registrati della Exxon Mobil Corporation o delle sue affiliate.